



CODICI

Tipo scheda

BDR

CODICE UNIVOCO

Numero

2008-326

Intervento

Restauro di selle

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

Legge

L.R. 18/2000

Piano di riferimento

2007

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia

FC

Comune

Cesena

Sede

Museo di Storia dell'Agricoltura

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto

sella

Numero

4

Provenienza	Giostra d'Incontro - Rocca Malatestiana
Materia e tecnica	legno
Materia e tecnica	metallo
Materia e tecnica	cuoio
Materia e tecnica	tela
Datazione	XVIII sec.

INTERVENTO DI RESTAURO

RESTAURO

Relazione tecnica finale

Per tutti e quattro i manufatti si è proceduto allo smontaggio parziale delle imbottiture sottostanti per poter raggiungere gli elementi da considerare e sui quali intervenire. LEGNI: si sono rimosse le polveri e le segature provocate dai tarli e dalle tarme con aspirazioni e lavaggi, si è provveduto a disinfestare i materiali con xilamon steso ed iniettato, si è passato al consolidamento delle parti tarlate e fragili con paroloid diluito nitro steso ed iniettato, quindi riparazioni lignee con incollaggi ed integrazioni in essenza di pioppo come da originale, integrazioni strutturali necessarie. METALLI: sono state rimosse le polveri con aspirazioni e lavaggi con acquaragia minerale: sono state eliminate le ossidazioni con ammoniacca stesa, impacchi con cotone idrofilo: bisturi e detertatore ad ultrasuoni per eliminare ossidature, ruggini ed incrostazioni: si è quindi applicato paraloid diluito nitro al 5% come protettore da polvere ed isolante per le ossidazioni e le ruggini. CUOIO e PELLAMI: si è provveduto a rimuovere le polveri con aspirazioni e gli strati di vecchi ingrassi con lavaggi con cotone imbevuto di acquaragia minerale, si sono adottati interventi per far aderire le parti sfogliate con Beva 371 al 5% in withe spirit; si sono riparate le scuciture con applicazioni di supporti per le maniche; si è provveduto a unificare cromaticamente le integrazioni ed a molificare sia cuoi che pelli con olio a base di cera e lanolina. Si sono riparati i sottopancia e i sottocoda con integrazione delle maniche ricorrendo ad elementi di recupero coevi mediante apposite cuciture. TESSUTI: si sono rimosse le polveri con aspirazioni, si sono smontate le canape dai supporti lignei, si sono disinfestate e si è provveduto ad integrare le maniche con incollaggi e cuciture (si è preferito non sostituire le canape perché si sono rilevate in buono stato) di materiale simile e di uguale composizione; si è provveduto a rimontare le selle come da originale.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



ANNOTAZIONI

Osservazioni

Cavalieri, Armature e Tornei. La Giostra d'incontro tra Bologna e Cesena