



CODICI

Tipo scheda BDR

CODICE UNIVOCO

Numero 2006-377

Intervento Restauro uniformi e bandiere

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

Legge L.R. 18/2000

Piano di riferimento 2004

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia FE

Comune Ferrara

Sede Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto bandiera

Indicazioni sull'oggetto

STATO DI CONSERVAZIONE mediocre è ricoperto di polvere e gore d'umidità su tutta la superficie e si presenta deformato in particolare sugli angoli a causa della Prolunaata ostensione su questi punti. Le due fasce arancioni ricamate sono lacere e lacunose nelle zone in cui l'ordito è mancante e sono visibili solo le trame. Molti ricami in oro filato sia delle scritte che del disegno centrale sono staccati e sfilacciati. Le fettucce che servivano per l'ostensione oriainarfa (n. 4. una mancante) sono lacere e hanno perso il loro colore naturale; la passamaneria è in alcuni punti scucita nel piedino e presenta le franaine Particolarmente fragili.

Provenienza 35esima brigata d'assalto Bruno Rizzieri

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto bandiera

Indicazioni sull'oggetto

STATO DI CONSERVAZIONE La bandiera, in discreto stato di conservazione è ricoperta sulla superficie di polvere, gore d'umidità che sono particolarmente evidenti nella parte centrale di colore panna. Su tutta la bandiera sono presenti lisature, lacerazioni e lacune, le più evidenti sulla parte panna centrale e su quella rossa, inoltre la fibra dei tre tessuti è notevolmente disidratata. Alcune cuciture dei lati, sono allentate o sfilacciate

Provenienza corpo volontari libertà Gruppo Brigate d'assalto Garibaldi Ferrara

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto bandiera

Indicazioni sull'oggetto

STATO DI CONSERVAZIONE Il manufatto in stato di conservazione mediocre è ricoperto di polvere, gore d'umidità, macchie di color nocciola e marrone (probabilmente bruciature) che hanno creato in alcuni punti vere e proprie lacune. Varie lisature, lacerazioni e lacune di diverse dimensioni sono disseminate sulle tre parti che formano la bandiera. La parte di colore verde ha subito nel corso del tempo un viraggio diventando beige.

Provenienza corpo volontari libertà 35 bis Brigate d'assalto Garibaldi

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto gagliardetto

Indicazioni sull'oggetto

STATO DI CONSERVAZIONE Il manufatto in stato di conservazione mediocre è ricoperto di polvere incrostata e appare notevolmente raggrinzito in particolare sul davanti in corrispondenza dei ricami. I tre medaglioni all'interno dello scudo sono sfilacciati sui margini mentre solo due lacune sono presenti sull'area: una sulla parte nera ed una

sulla parte gialla. Il cordoncino superiore per l'ostensione è praticamente mancante.

Provenienza

gioventù italiana del littorio

INTERVENTO DI RESTAURO

RESTAURO

bandiera 35 brigata d'assalto Bruno Rizzieri PULITURA Aspirazione meccanica della polvere superficiale; Scucitura delle due fasce in raso arancione per permettere il loro successivo consolidamento ad ago; Test sulla stabilità dei colori per un eventuale lavaggio a secco; Lavaggio "a secco" per tamponamento con solvente organico Vaporizzazione e riposizionamento della bandiera per reidratare le fibre e recuperare la forma originale dell'oggetto, utilizzando acqua deionizzata; Riposizionamento dei fili slegati dei ricami e loro fermatura con filo di cotone (n. 100) in tinta; CONSOLIDAMENTO con supporti totali delle due fasce arancioni e fermatura delle lacune; Ricucitura delle due fasce in loco; Ripristino delle cuciture della passamaneria; Consolidamento delle fettucce d'ostensione; bandiera corpo volontari libertà Gruppo Brigate d'assalto Garibaldi Ferrara PULITURA Aspirazione meccanica della polvere superficiale; Test sulla stabilità dei colori per un eventuale lavaggio ; Lavaggio per immersione in acqua deionizzata oppure "a secco" per tamponamento con solvente organico; Vaporizzazione e riposizionamento della bandiera per reidratare le fibre e recuperare la forma originale dell'oggetto, utilizzando acqua deionizzata; Tintura all'interno del laboratorio dei filati e dei tessuti da utilizzare come supporto con coloranti "Ciba" stabili nel tempo; CONSOLIDAMENTO con supporti totali delle tre parti della bandiera ; Ripristino di alcune cuciture; bandiera corpo volontari libertà 35 bis Brigade d'assalto Garibaldi PULITURA Aspirazione meccanica della polvere superficiale; Test sulla stabilità dei colori per un eventuale lavaggio ; Lavaggio per immersione in acqua deionizzata oppure "a secco" per tamponamento con solvente organico; Vaporizzazione e riposizionamento della bandiera per reidratare le fibre e recuperare la forma originale dell'oggetto, utilizzando acqua deionizzata; Tintura all'interno del laboratorio dei filati e dei tessuti da utilizzare come supporto con coloranti "Ciba" stabili nel tempo; CONSOLIDAMENTO con supporti totali delle tre parti della bandiera ; Ripristino di alcune cuciture; Fermatura dei fili slegati e delle piccolissime lacune delle fettucce d'ostensione; gagliardetto gioventù italiana del littorio PULITURA Aspirazione meccanica della polvere superficiale; Test sulla stabilità dei colori per un eventuale lavaggio a secco Vaporizzazione e ripetuti riposizionamenti del gagliardetto per reidratare le fibre e recuperare la forma originale dell'oggetto, utilizzando acqua deionizzata; Tintura all'interno del laboratorio dei filati e dei tessuti da utilizzare come supporto con coloranti

Relazione tecnica finale

"Ciba" stabili nel tempo; CONSOLIDAMENTO con supporti locali delle due lacune; Ripristino di alcune cuciture della frangina; Fermatura dei fili slegati

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

bandiera bruno rizzieri prima del restauro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

prima del restauro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

aspirazione

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

test sui colori

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

lavaggio con solvente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

lavaggio con solvente

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

riposizionamento con spillatura delle due bande ricamate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine




Didascalia

riposizionamento con spillatura delle due bande ricamate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

riposizionamento con spillatura delle due bande ricamate

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

dopo il restauro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

dopo il restauro