

CODICI

Tipo scheda	BDR
CODICE UNIVOCO	
Numero	2007-29
Intervento	completamento restauri dei mosaici medievali di San Tommaso e primo restauro conservativo sui mosaici romani della domus di via Sessi

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI

Data (yyyy/mm/dd)	2007/01/30
-------------------	------------

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

Legge	L.R. 18/2000
Piano di riferimento	2005

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia	RE
Comune	Reggio Emilia
Sede	Musei Civici
Indirizzo	Via Spallanzani 1 - 42100 Reggio Emilia

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto	mosaico
Soggetto/ Titolo	Aquila entro un triangolo sovrastante un'iscrizione frammentaria
Provenienza	Chiesa di San Tommaso

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto	mosaico
Soggetto/ Titolo	Figura umana di profilo
Provenienza	Chiesa di San Tommaso

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto	mosaico
Soggetto/ Titolo	Figura della Vergine entro un cerchio bordato
Provenienza	Chiesa di San Tommaso

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto	mosaico
Soggetto/ Titolo	Segno zodiacale del cancro
Provenienza	Chiesa di San Tommaso

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto	mosaico
Soggetto/ Titolo	Figura di un pesce e di un albero
Provenienza	Chiesa di San Tommaso

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto	mosaico
Soggetto/ Titolo	Frammento di figura umana
Provenienza	Chiesa di San Tommaso

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto	mosaico
Soggetto/ Titolo	frammenti
Provenienza	domus di Via Sessi

PROGETTO DI RESTAURO

ELEMENTI INFORMATIVI

Stato di conservazione	MOSAICI ROMANI La stato di conservazione non é buono. Il frammento più grande presenta una grande lacuna con perdita di tessere. MOSAICI ROMANICI tutti i mosaici in oggetto sono murati alle pareti dell'atrio del Museo Archeologico in casseforme di legno fissate alla muratura. Le lacune sono state risolte con con un impasto a base di cemento dipinto con smalto grigio scuro ormai deteriorato. Il cemento é stato utilizzato anche come malta consolidante e come fermatura fra le tessere che ha alterato la cromia d'insieme. Molte tessere specialmente lungo i bordi sono ricoperte da cemento e quasi tutta la superficie dei pannelli é ricoperta da uno strato spesso di deposito sporco e cera alterata soprattutto in corrispondenza delle scale. Zone di aspetto chiaro e polverulento indicano la presenza di efflorescenze di sali inquinanti.
------------------------	---

INTERVENTO DI RESTAURO

RESTAURO

Data fine lavori (yyyy/mm/dd)	2007/12/31
Relazione tecnica finale	MOSAICI ROMANI provenienti dalla domus di via Sessi -trasporto del mosaico in laboratorio -preconsolidamento di tutte le parti pericolanti e staccate -pulitura e consolidamento del mosaico a tergo di malta adesiva espansa e successivamente di un film di resina acrilica MOSAICI ROMANICI -pulitura con miscele di solventi aromatici e rimozione dello strato di polvere, sporco e cera -rimozione con mezzi meccanici (vibroincisori) di tutto il cemento sia delle zone a aneutro che quello fra tessera e tessera -consolidamento di tutta la superficie e ove necessario consolidamento con iniezioni di malta -integrazioni plastiche delle lacune con malta simile all'originale -integrazione cromatica da concordare -stesura di un film protettivo di cera cosmoloxyd su tutta la superficie

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Citazione completa	Mario Degani, I mosaici romanici di Reggio Emilia, Reggio Emilia, Ediz. Franco, 1961.
--------------------	--

Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna
Via Galliera, 21 - 40121 Bologna - tel. +39 051 527 66 00 fax +39 051 23 25 99

© Regione Emilia-Romagna (p. iva 800 625 903 79) - Tutti i diritti riservati