

CODICI

Tipo scheda	BDR
CODICE UNIVOCO	
Numero	2007-147
Intervento	manutenzione e restauro conservativo di capi d'abbigliamento appartenuti a Giosuè Carducci.

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI

Legge	L.R. 18/2000
Piano di riferimento	2006

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Provincia	BO
Comune	Bologna
Sede	Casa Carducci

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto	abito
Tipologia oggetto	vestaglia

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto	abito
Tipologia oggetto	pantaloni

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto	abito
Tipologia oggetto	giacca verde

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto	abito
Tipologia oggetto	gilet verde

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto	abito
Tipologia oggetto	redingote nera

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto	abito
Tipologia oggetto	frac

OGGETTO

OGGETTO

Oggetto	abito
Tipologia oggetto	gilet-frac

INTERVENTO DI RESTAURO

RESTAURO

Relazione tecnica finale

VESTAGLIA

Spolveratura con pennello e aspiratore a distanza per la rimozione della polvere bianca di borotalco.

Spolveratura ulteriore interno ed esterno con rete di protezione ed aspiratore a potenza regolabile.

Smacchiatura con acqua e alcool.

Pulitura a vapore del dritto con panno in microfibra.

Posizionamento su manichino appositamente imbottito su misura.

Restauro a cucito delle lacune: fermatura a sottopunto ancorato ai supporti in tessuto appositamente tinto e applicazione di innesti a misura delle lacune maggiori, fissati con filo di Lione.

Restauro del risvolto anteriore: consolidamento con velo di Lione cucito mediante filze di sostegno.

Restauro di circa 50 piccoli buchi sparsi sul davanti e sul retro: inserimento di supporti tessili di colore idoneo, fermati con filo di Lione.

Restauro delle lacerazioni rammendate sui fianchi con le stesse modalità.

Messa in forma finale su manichino.

PANTALONI

Spolveratura generale con pennello e aspiratore a distanza per la rimozione della polvere bianca di borotalco.

Spolveratura interno ed esterno con rete di protezione e aspiratore a potenza regolabile.

Pulitura a vapore del dritto con panno in microfibra.

Pulitura a vapore della fodera con le stesse modalità.

Posizionamento su manichino appositamente imbottito su misura.

Restauro panno

Restauro delle zone lacunose (cavallo, orlo del pantalone ds. e sn.): inserimento di tessuti fissati con filze e sottopunto.

Restauro lacune sul retro con il medesimo procedimento.

Restauro di circa 60 buchi piccolissimi sul davanti: fermatura a sottopunto ancorato ai supporti tessili, posizionati al di sotto delle zone danneggiate.

Restauro fodera

Restauro fodera del cavallo: cucitura delle rotture, e riposizionamento nella foggia originale.

Messa in forma finale con vapore.

GIACCA

Spolveratura generale con pennello e aspiratore a distanza per la rimozione della polvere bianca di borotalco.

Spolveratura ulteriore interno ed esterno con rete di protezione e aspiratore a potenza regolabile.

Smacchiatura locale con acqua e acetone.

Pulitura a vapore del dritto con panno in microfibra.

Pulitura a vapore fodera con le stesse modalità.

Posizionamento su manichino appositamente imbottito su misura.

Restauro fodera

Scucitura di un tratto di fodera per agevolare l'operazione di consolidamento della stessa.

Fermatura mediante filze del velo di sostegno posizionato al di sotto delle zone danneggiate.

Ricucitura della fodera.

Restauro panno

Restauro piccoli buchi sul davanti: inserimento di supporti fermati a sottopunto.

Messa in forma finale su manichino.

GILET

Spolveratura generale con pennello e aspiratore a distanza per la rimozione della polvere bianca di borotalco.

Spolveratura ulteriore interno ed esterno con rete di protezione e aspiratore a potenza regolabile.

Pulitura a vapore esterno con panno in microfibra.

Pulitura a vapore fodera con la stessa modalità.

Posizionamento su manichino appositamente imbottito su misura.

Restauro a cucito delle zone lacunose (scollo, bordo chiusura sn, orlo sn): inserimento di supporti in tessuto fissati con sottopunto.

Messa in forma finale su manichino.

REDINGOTE

Spolveratura generale con pennello e aspiratore a distanza per la rimozione della polvere bianca di borotalco.

Spolveratura ulteriore interno ed esterno con rete di protezione e aspiratore a potenza regolabile.

Smacchiatura con acqua e alcool.

Pulitura a vapore del dritto con panno in microfibra.

Pulitura a vapore fodera con le stesse modalità.

Posizionamento su manichino appositamente imbottito su misura.

Restauro panno

Scucitura di un tratto di fodera per agevolare l'operazione di consolidamento del panno.

Restauro a cucito delle zone lacunose (manica, polso e retro): fermatura a sottopunto ancorato ai supporti tessili, posizionati al di sotto delle zone danneggiate.

Restauro circa 50 piccoli buchi sparsi con le stesse modalità.

Restauro profilatura verde con inserimento di tessuti a integrazione delle piccole lacune presenti (bavero e orlo inferiore).

Restauro fodera

Restauro buchi e lisature fodera: inserimento di supporti fissati con filze e sottopunto lungo il margine delle lacune.

Ricucitura fodera secondo le modalità originali.

Messa in forma finale su manichino.

FRAC

Spolveratura generale con pennello e aspiratore a distanza per la rimozione della polvere bianca di borotalco.

Spolveratura ulteriore interno ed esterno con rete di protezione e aspiratore a potenza regolabile.

Smacchiatura esterno con acqua e alcool.

Pulitura a vapore esterno con panno in microfibra.

Pulitura a vapore della fodera con le stesse modalità.

Posizionamento su manichino appositamente imbottito su misura.

Restauro fodera

Chiusura di due buchetti: inserimento di supporti in velo di Lione e applicazione di innesti del medesimo materiale.

Chiusura dei tagli utilizzando il medesimo procedimento.

Ricucitura della fodera lungo il bordo inferiore.

Restauro panno

Restauro buco nella manica: fermatura a sottopunto ancorato al supporto tessile, posizionato al di sotto della lacuna.

Messa in forma finale su manichino.

GILET

Spolveratura generale con pennello e aspiratore a distanza per la rimozione della polvere bianca di borotalco.

Spolveratura ulteriore interno ed esterno con rete di protezione e aspiratore a potenza regolabile.

Protezione parti inamidate.

Smacchiatura della fodera con solvente organico.

Vaporizzazione della fodera per reidratare le fibre.

Pulitura a vapore del dritto con panno in microfibra.

Posizionamento su manichino appositamente imbottito su misura.

Messa in forma su manichino.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

vestaglia

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

pantaloni

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

giacca verde

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

gilet verde

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

redingote

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

frac

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immagine



Didascalia

gilet-frac

Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna
Via Galliera, 21 - 40121 Bologna - tel. +39 051 527 66 00 fax +39 051 23 25 99

© Regione Emilia-Romagna (p. iva 800 625 903 79) - Tutti i diritti riservati