

CODICI	
Tipo scheda	BDR
CODICE UNIVOCO	
Numero	2005-19
Intervento	Restauro intonaci della Chiesa dell'Ospedale di San Lazzaro di Reggio Emilia
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
ATTO DI AFFIDAMENTO LAVORI	
RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI	
Piano di riferimento	2003
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
Provincia	RE
Comune	Reggio Emilia
Sede	Centro di Documentazione Storia della Psichiatria
OGGETTO	
OGGETTO	
Oggetto	intonaco
PROGETTO DI RESTAURO	
ELEMENTI INFORMATIVI	
Notizie storico-critiche	Pareti tinteggiate a tempera con decorazioni semplici e zoccolatura a smalto a imitazione della pietra
Stato di conservazione	Pellicola pittorica a tempera parzialmente distaccata e polverosa, smalto zoccolatura sollevato in più punti causa umidità
INTERVENTO DI RESTAURO	
RESTAURO	
Relazione tecnica finale	Spolveratura manuale con spazzole morbide e piccoli getti di aria. Pulizia della superficie con spugne per restauro tipo Wishab ed eventuali impacchi localizzati di H2O deionizzata e carbonato d'ammonio. Consolidamento pellicola pittorica con soluzione di H2O demineralizzata e resina acrilica tipo Primal AC33. , Eventuale consolidamento dell'intonaco con iniezioni di malta fluidificata tipo Ledan o similare. ' Rimozione di zanche e chiodi incongrui, chiusura fori, crepe e mancanze d'intonaco con materiale simile all'originale. Ritocco pittorico con acquerello 'sulle zone decorate e a calce sui iinteggi. Nella parte della zoccolatura, sarà ripetuta la fase

di intervento come sopra con l'aggiunta del ripristino del tinteggio asfalto originale con tecniche e materiali simili. Eventuale consolidamento finale protettivo di superficie con soluzione di Primal AC33 al 12% con acqua.